



# Navimal HS

**biała, szara, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna**  
farba akrylowa, rozpuszczalnikowa do malowania krawężników, podjazdów,  
parkingów.

<b>Charakterystyka:</b>	Farba akrylowa rozpuszczalnikowa Navimal stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.
<b>Zakres stosowania:</b>	Farba Navimal HS przeznaczona jest do wykonywania wszelkiego rodzaju poziomego oznakowania na parkingach, placach, podjazdach, halach produkcyjnych oraz magazynach o powierzchniach betonowych i bitumicznych.
<b>Metody aplikacji:</b>	Farba przeznaczona jest wyłącznie do nakładania ręcznego (wałki, pędzle)
<b>Wydajność:</b>	Waha się 0,2-0,3 l/m <sup>2</sup> przy jednokrotnym malowaniu.
<b>Czas schnięcia:</b>	W warunkach zbliżonych do optymalnych, czyli przy temperaturze powietrza około 20°C i temperaturze nawierzchni 25°C czas schnięcia jest 15 min. Wraz ze spadkiem temperatury i zmianie wilgotności bądź przy większym nakładzie farby czas schnięcia może ulec wydłużeniu.
<b>Rozcieńczalnik:</b>	Rozcieńczalnik WPZ 11 do farb do znakowania jezdni
<b>Sposób stosowania:</b>	Podłoże przed malowaniem powinno być odpowiednio przygotowane tj. suche i odkurzone, pozbawione tłustych plam i zanieczyszczeń. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia wyrobu w całej objętości oryginalnego opakowania. Z podłoża należy usunąć zarówno luźne elementy jak i starsze powłoki. Lepkość farby Navimal w stanie dostawy przystosowana jest bezpośrednio do malowania. Jedynie w przypadku znacznego wzrostu lepkości farby spowodowanego np. niską temperaturą otoczenia (5-10°C) dopuszcza się jej rozcieńczenie niewielką ilością rozcieńczalnika WPZ 11 do farb do znakowania jezdni w ilości do 2% wagowych. Nadmierne stosowanie rozcieńczalnika jest niedopuszczalne ze względu na otrzymywanie powłok o obniżonej trwałości.
<b>Opakowania:</b>	Wiadro 5 litrowe metalowe.
<b>Okres gwarancji:</b>	W oryginalnych opakowaniach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 12 miesięcy od daty produkcji.
<b>Przepisy BHP i Ppoż.:</b>	Farba jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia lotne rozpuszczalniki, dlatego też podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie wykonywania wymalowań. Farbę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.

**navigator**