

UTWARDZACZ U-30

Utwardzacz sypki do mas i farb chemoutwardzalnych

Charakterystyka: Utwardzacz U-30 jest to sypki biały proszek składającą się w 50 % z nadtlenu dibenzoilu i w 50 % z ftalanu dicykloheksylu

Zakres stosowania: U-30 jest stosowny jako inicjator polimeryzacji w układach dwu składnikowych (98:2) i w układach trzy składnikowych 1:1.

Metody aplikacji: Ręczne dodawanie utwardzacza do masy (lub farby). Utwardzacz miesza się z masą (lub farbą) chemoutwardzalną bezpośrednio przed użyciem tej masy (lub farby).

Wydajność: W układach 98:2 dodaje się około 1 % (temp 20⁰C) utwardzacza U-30, co daje w przypadku mas chemoutwardzalnych 0,2 kg na 1 wiaderko masy. Ilość dodawanego utwardzacza zmienia się wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury. Szczegóły zawarte są kartach technicznych poszczególnych mas (lub farb)

Sposób stosowania: Przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia wyrobu w całej objętości. Po wymieszaniu masy należy powoli dodawać utwardzacz jednocześnie mieszając całość. Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny należy niezwłocznie przystąpić do nakładania masy. Masę należy nanosić w zakresie temperatur powietrza 5-35⁰C przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%. Temperatura podłoża minimum +5⁰C

Opakowania: Woreczki foliowe 0,2 kg

Okres gwarancji: W oryginalnych opakowaniach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 9 miesięcy od daty produkcji.

Przepisy BHP i Ppoż.: Utwardzacz U-30 jest wyrobem wysoce łatwopalnym i wybuchowym. Wybuch może nastąpić wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. Podczas prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie wymalowań. Utwardzacz U-30 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.

Utwardzacz U-30